760
LANKOPASIV

Pasivador de armaduras y protección frente a la corrosión

LO + DESTACADO

- Pasivador
- Protección contra la corrosión
- Puente de adherencia
- Alto rendimiento
- Colmatador de poros
- Ensayado según la UNE-EN 1504-7

Dispersión a mezclar con cemento o morteros LANKO para pasivar las armaduras y proteger frente a la corrosión en trabajos de reparación de hormigón. Puente de adherencia en soportes lisos y absorbentes

PROPIEDADES

- A base de resinas acrílicas.
- Aplicación a brocha.
- Buena adherencia sobre acero y hormigón.
- Alta resistencia a la carbonatación.
- Alcalinidad que pasiva el acero frente a la oxidación.
- Colmatador de poros.

APLICACIONES

Lugar de aplicación:

- Horizontal y vertical.

Soportes:

- Hormigón armado, mortero, barras de acero y yeso.

DATOS TÉCNICOS (*)

Aspecto:	Líquido blanquecino
Densidad:	1,03 ± 0,02 kg/L
Residuo seco:	26 ± 2%
Solubilidad en agua:	Totalmente miscible
pH:	7 ± 1
Temperatura de aplicación:	Desde 5 hasta 35ºC

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20ºC y 55% de humedad relativa. Valores aproximados.
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

760
LANKOPASIV
Pasivador de armaduras y protección frente a la corrosión

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Batidora eléctrica y brocha de pelo duro.

Preparación de soporte:

- ***Para puente de adherencia:***
  - Obtener una superficie sana y rugosa, libre de grasas, aceites, polvo y partículas mal adheridas.
- ***Para pasivador de armaduras oxidadas:***
  - La armadura a proteger deberá quedar al descubierto en toda su superficie. La mejor preparación se logra con un chorreo de arena o silicato de aluminio.
  - Si los puntos de oxidación son pocos y en ambientes suaves, puede realizarse el saneado de la armadura con un cepillo de alambre.
  - En ambos casos es imprescindible eliminar completamente el óxido.

Preparación del producto:

- ***Amasado:***
  - **Como pasivador:**
    Proporción de la mezcla: 2,5 de cemento o morteros de reparación (731 LANKOREP ESTRUCTURA SR, 732 LANKOREP ESTRUCTURA O 735 LANKOREP RÁPIDO) por 1 de 760 LANKOPASIV. Verter el cemento sobre el producto mientras se bate hasta conseguir una lechada homogénea y sin grumos.
  - **Como puente de adherencia:**
    Proporción de la mezcla: 1 de cemento por 3 de 760 LANKOPASIV. Verter el cemento sobre el producto mientras se bate hasta conseguir una lechada homogénea y sin grumos.
  - Nunca debe reamasarse ni añadir agua para reactivarlo.
- ***Tiempo útil de trabajo:***
  - Aplicar el mortero durante los 10 min posteriores al amasado. El tiempo dependerá de las condiciones ambientales (humedad, temperatura, sol y viento...).

Aplicación de la mezcla:

- ***Como pasivador de armaduras:***
  - Aplicar dos capas consecutivas con brocha a toda la superficie de la armadura, incluyendo las zonas posteriores.
  - No aplicar al hormigón.
  - El espesor mínimo para una buena protección es de 0,5 mm.
- ***Como puente de adherencia:***
  - A las 3 h de la aplicación de la capa pasivadora aplicar con brocha una nueva capa que actuará de puente de adherencia siempre que esté pegajosa. Se aplica sobre la armadura en toda su superficie.

Revestimientos asociados:

- Morteros de reparación LANKOREP.

RECOMENDACIONES

- Proteger la lechada aplicada del sol y del viento.
- Limpiar los útiles empleados con agua.
- No aplicar nunca por debajo de los 5ºC.

CONSUMO
0,25 kg/m^2

PRESENTACIÓN
Garrafas de 4 kg
Palet: 84 Uds

ALMACENAMIENTO
12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

HOMOLOGACIÓN
- Garantía fabricante
- Ensayado según la UNE-EN 1504-7

Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

sat
Servicio de Asistencia Técnica
901 215 215

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra.
Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREX MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.
PAREX MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain) – Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es